

Skamol Structural Plaster

	Resultaat	Eenheid
Bulkdichtheid	1.600	kg/m ³
Maximale bedrijfstemperatuur	200	°C
Druksterkte	CS III	
Waterabsorptie	Klasse W0	
Waterdamp doorlaatbaarheid, μ	≤ 15	
Hechting	$\geq 0,08$	N/mm ² FP B
Thermische geleidbaarheid (gemiddelde tabelwaarde; P=50%), λ_{10} droog	0,61	W/mK
Algemeen		
Zakgrootte	20	kg
Verbruik, 2mm (per zak)	7,5	m ²
Houdbaarheid	12	maanden
Giettemperatuur	+5 tot +25	°C
Openingstijd bij +20°C	60	minuten
Toegevoegd water (per zak)	3,6 tot 4,1	l
Classificatiereactie op brand (EN 13501-1 + A1)	Klasse A1	
GS-tarifnummer (geharmoniseerde goederenbeschrijving en coderingssysteem)	3824.50.90	
Kleur	Wit	



De gegevens hieronder vormen de gemiddelde resultaten uit tests die werden uitgevoerd onder technisch hulpmiddel, en zijn onderhevig aan variaties. De gegevens opgenomen op dit gegevensblad worden in goed vertrouwen aangeboden als een technische dienst en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Misdrukken en fouten uitgezonderd. Herzieningsnummer: 7.12.2023